

ÖZİPEK KAUÇUK

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Technical Analysis Report

General Information

Product Code: Şeffaf VMQ Karışım 30-90 Shore A

Aşağıdaki tablo, silikon hammadde karışımının teknik ölçüm değerlerini göstermektedir.

Technical Values

Technical Criteria	Unit	Test Standard	Measured Value	Min. Value	Max. Value	OK/NOT
Visual Inspection	-	-	-	-	-	✓
Density	g/cm ³	DIN EN ISO 1181-1 A	1,15	1,10	1,18	✓
Hardness	Shore A	DIN 53505 A	30-90	30	90	✓
Tear Resistance	N/mm	ASTM D 624 B	-	-	-	✓
Tensile Strength	N/mm ²	DIN 53504 S1	-	-	-	✓
Elongation at Break	%	DIN 53504 S1	-	-	-	✓
MH	dNm/lb.-in	5 min. / 180°	13,92	9,15	20,45	✓
ML	dNm/lb.-in	5 min. / 180°	0,52	0,40	2,10	✓
t2	min:sec	5 min. / 180°	-	-	-	✓
t10	min:sec	5 min. / 180°	00:24	00:15	00:30	✓
t50	min:sec	5 min. / 180°	00:35	00:25	00:45	✓
t90	min:sec	5 min. / 180°	00:55	00:40	01:10	✓

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Barbaros mah. Evren cad. Tümer sok. No: 13 Ataşehir/İstanbul Tel: (216) 324 03 66 Faks: (216) 324 03 65

Fabrika: Fatih Sultan Mehmet cad. No: 47 Ataşehir/İstanbul

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-posta: info@ozipekkaucuk.com.tr