

# ÖZİPEK KAUÇUK

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

## Technical Analysis Report

### General Information

Product Code: Kahverengi Viton Karışım 50-90 Shore A

Aşağıdaki tablo, viton hammadde karışımının teknik ölçüm değerlerini göstermektedir.

### Technical Values

Technical Criteria	Unit	Test Standard	Measured Value	Min. Value	Max. Value	OK/NOT
Visual Inspection	-	-	-	-	-	√
Density	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1181-1 A	2,19	2,15	2,21	√
Hardness	Shore A	DIN 53505 A	50-90	50	90	√
Tear Resistance	N/mm	ASTM D 624 B	27,30	25	-	√
Tensile Strength	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53504 S1	16,35	13,80	-	√
Elongation at Break	%	DIN 53504 S1	255	210	-	√
MH	dNm/lb.-in	5 min. / 180°	23,50	19,8	29,30	√
ML	dNm/lb.-in	5 min. / 180°	3,60	2,50	4,50	√
t2	min:sec	5 min. / 180°	-	-	-	√
t10	min:sec	5 min. / 180°	00:30	00:25	00:45	√
t50	min:sec	5 min. / 180°	00:46	00:40	00:55	√
t90	min:sec	5 min. / 180°	01:33	01:10	01:50	√

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Barbaros mah. Evren cad. Tümer sok. No: 13 Ataşehir/İstanbul Tel: (216) 324 03 66 Faks: (216) 324 03 65

Fabrika: Fatih Sultan Mehmet cad. No: 47 Ataşehir/İstanbul

İnternet: [www.ozipekkaucuk.com.tr](http://www.ozipekkaucuk.com.tr) E-posta: [info@ozipekkaucuk.com.tr](mailto:info@ozipekkaucuk.com.tr)